

COKING COAL

CPC

MET COKE

Coking Coal ذغال سنگ

Parameter			Specification
	Unit	Basis	
Total Moisture	%	<u>a.r</u>	10 Max
Ash Content	%	<u>a.d.b</u>	9 Max
Volatile Matter	%	<u>a.d.b</u>	20-26
Total Sulphur	%	<u>a.d.b</u>	0.65 Max
Free Swelling Index		<u>a.d.b</u>	8 Min
Max Dilatation	%	<u>a.d.b</u>	Min 60
Max Fluidity	Ddpm	<u>a.d.b</u>	400-4000
Phosphorus	%	<u>d.b</u>	0.05 Max
Y	Mm	<u>a.d.b</u>	16 Min
Na ₂ O+K ₂ O in Ash	%	<u>d.b</u>	1.8 Max
Sizing	0-50 mm	%	100
	0-0.5 mm		30 Max
MMR		<u>a.d.b</u>	Min 1.15

specification as per customer request

مشخصات فنی بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.

COKING COAL

CPC

MET COKE

کک متالورژی Met Coke

Total Moisture (TM)	Max. 5%
Volatile Matter (V/M)	Max. 1%
Ash Content	Max. 11.5%
Total Sulphur	Max 0.5%
M10	Min 4.5% till Max. 7.5%
M40	MIN. 80% till Max. 87%
CSR	MIN. 20% till Max. 26%
CRI	MIN. 80% till Max. 87%
NA20+K20 IN ASH	Max. 1.8%
SIZE 30-80MM	Min. 90%

specification as per customer request

مشخصات فنی بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.

کک نفتی CPC

Specification	Percent	
Fixed carbon	98.0%	Min
S	0.5%	Max
P	0.2%	Max
Ash	1.0%	Max
V.M	1.0%	Max
Moisture	0.5%	Max
size	1-3 mm	Min 88%
	Less than 1 mm	Max 6%
	Over than 3 mm up to 5 mm	Max 6%

specification as per customer request

مشخصات فنی بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.